



VÝROBCA

TECHNICKÝ LIST

TMEL NA DREVO

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

POPIS A POUŽITIE

Tmel na drevo je určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na drevených plochách, drevovláknitých doskách, nábytkových dielcoch, obkladoch a pod. Je to jednozložkový tmel bez horľavých rozpúšťadiel, brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody, mikroorganizmov a nečistôt do škár a pod drevené plochy. Vyrába sa vo farebných prevedeniach prírodných prirodzenému odtieňu dreva. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.

ZLOŽENIE

Zmes vodnej akrylátovej disperzie, anorganických plnív a špeciálnych aditív.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie.

POSTUP

Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanáša sa špachtľou alebo stierkou.

Pre väčšie nerovnosti nad 2 mm je potrebné tmel aplikovať vo viacerých vrstvách.

Schnutie 2-3 hodiny. Po zaschnutí prebrúsiť.

Po odstránení brúsneho prachu vykonať ďalšie úpravy (lakovanie, natieranie a podobne).

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

Maximálna hrúbka jednej vrstvy: 2 mm. Maximálna šírka škáry: 10-15 mm

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:

vzhľad	pastózna hmota
hustota	cca 1850 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min. 70 %
brúsiteľnosť pri 23°C, RVV 55%	max. 2 hodiny

ODTIENE

Biely, natural, buk, smrek, dub, borovica, parený buk, jelša, gaštan, čerešňa, lieska, čierny.

BALENIE

0,2 kg, 0,6 kg.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Tmel na drevo je vodouriediteľný a v tekutom stave je nehorľavý. Po ukončení práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!

UPOZORNENIE

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.