



Protokol o testovaní materiálu firmy PAM-ak s.r.o

Výrobca materiálu:

PAM-ak, s.r.o.

Triblavinská 47
m.č. Čierna Voda - Triblavina
900 25 Chorvátsky Grob

Výrobca zariadenia:

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf
www.wagner-group.com

Dáta materiálu

Typ materiálu: interiérová farba
Komerčný názov: Biozor Normal
Oblasť aplikácie: Je určený na povrchovú úpravu omietok, murív, stierok, sadrokartónov, betónov a pod. v interiéri, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam.

Teplota materiálu:	Viskozita pri striekaní	Riedenie:	Bod vzplanutia:
20°-22°C		Bez riedenia	

Data zariadenia

Testované so zariadením: WAGNER Superfinish 27
Odporúčaná trieda zariadenia: WAGNER zariadenia typu airless
Typ aplikácie: striekanie vysokotlakovým zariadením

Aplikácia	HVLP	XVLP	Airless	Aircoat	Plastcoat
Výkon turbíny					
Dávkovanie farby					
Tlak (pri striekaní)			170 bar		
Tlak vzduchu					
Rýchlosť šneku					
Typ trysky			HEA		
Rozmer trysky			517		

Hodnotenie a odporúčania

Aplikačná účinnosť	Výkonnosť	Optický výsledok	Kvalita atomizácie
++	++	++	++

Stupnica: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) priemerné; (-) s obmedzením; (--) nevhodné



Testované technickým oddelením firmy E-CORECO SK s.r.o.

Dátum testovania: 24.1.2018

Odporúčanie:

Materiál je vhodný na aplikáciu striekaním s testovaným zariadením. Je možné použiť aj nižšie rady airless zariadení s reguláciou výkonu tlaku. Pre profesionálne použitie odporúčame zariadenie typu SuperFinish 27.

Obrazová dokumentácia



Príloha
