



## VÝROBCA

## TECHNICKÝ LIST

### DISPAM

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk), [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

## POPIS A POUŽITIE

**Dispam je vodouriediteľná farba určená na povrchovú úpravu sololitových dosiek, školských tabúl, papierovej lepenky a dreva v interiéroch a v exteriéroch.** Náter je oteruvzdorný a odolný voči vode.

Na ochranu nového, ešte neupraveného dreva doporučujeme pred aplikáciou Dispamu použiť impregnačný prostriedok na ochranu proti hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu.

Po vhodnej úprave podkladu možno Dispam použiť aj na nátery stien, omietok, betónu a kreatívne účely.

Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

## ZLOŽENIE

Zmes anorganických pigmentov a plnív vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou špeciálnych aditív.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Vlhosť dreva max. 12%.

## POSTUP

Nanáša sa štetcom, valcom a striekaním. Povrch musí byť hladký, suchý, čistý, prebrúsený, zbavený starých náterov a mastnoty. Živičné škrvy odstrániť riedidlom C 6000. Povrch zbaviť brúsneho prachu.

Penetračný náter **Dispamom**, riedeným vodou v pomere dva diely **Dispamu** a jeden diel vody. Technologická prestávka cca 3-4 hodiny. Prebrúsiť.

Dva nátery **Dispamom**. Možné riediť vodou - max. do 10 hm.% vody. Schnutie medzi jednotlivými nátermi 3-5 hodín.

### **Nátery stien, omietok a betónu:**

Hladký, suchý, čistý povrch napenetrovať **Pamakrylom PEF** nariadeným vodou v pomere 1:1 až 1:2. Konkrétny pomer pri riedení je potrebné upraviť priamo na mieste po zohľadnení vlastností daného povrchu. Technologická prestávka 4-6 hodín. Následne 3 nátery **Dispamom** (možné riediť vodou max. do 10 hm.% vody. Technologická prestávka medzi nátermi 3-5 hodín.

**Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.**

**Mechanické zaťaženie školských tabúl po 24 hodinách.**

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

### **Vlastnosti v dodávanom stave:**

vzhľad

stredne viskózna kvapalina

hustota	cca 1,300 g/cm <sup>3</sup>
výtokový čas F4 / 23 °C	min. 60 s
obsah neprchavých zložiek	min. 50 %

**Zasychanie:**

do stavu bez odtlačku - pri 23°C, RVV 55% max. 12 hodín

**Vlastnosti hotového náteru:**

vzhľad	hladký, zliaty, matný
lesk	stupeň 4-5 matný
krycia schopnosť	stupeň 1
prilnavosť mriežkou	stupeň 1
oderuvzdornosť za mokra	min. 85 s

**ODTIENE**

Čierny, zelený.

**BALENIE**

0,4 kg, 0,8 kg, 4 kg, 7 kg.

**VOC**

Kategória a podkategória výrobku: A/d  
 Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l.  
 Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 80 g/l.  
 Obsah organických rozpúšťadiel 0,062 kg/kg výrobku.  
 TOC cca 0,050 kg/kg výrobku.

**VÝDATNOSŤ**

6 - 12 m<sup>2</sup> / kg na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.

**BEZPEČNOSŤ PRÁCE**

**Dispam** je vodouriediteľná farba a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

**LIKVIDÁCIA ODPADU**

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

**SKLADOVATEĽNOSŤ**

36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!

**UPOZORNENIE**

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.