



DISTRIBÚTOR

VÝROBCA

POPIS A POUŽITIE

**TECHNICKÁ
CHARAKTERISTIKA**

TECHNICKÝ LIST

PRÁŠKOVÉ FARBY

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Vyrobené v EU.

Práškové farby sa podľa ich určenia používajú na tónovanie maliarskych, fasádnych, resp. iných disperzných farieb a na farbenie betónových zmesí. Práškové farby maliarske a fasádne dobre rozmiešať vo vode na hladkú pastu bez hrudiek. Doporučujeme na použité množstvo práškovej farby pridať rovnaké množstvo vody. Túto pastu pridať do farby a dobre rozmiešať miešadlom. Práškové farby na farbenie betónových zmesí doporučujeme zamiešať do suchej betónovej zmesi a až potom pridať potrebné množstvo vody. Obsah práškovej farby vo farbe by nemal prevýšiť 5 %. Pre dosiahnutie jemných pastelových odtieňov doporučujeme dávkovanie 2-3 %.

| Obchodný názov | Svetlostálosť STN EN ISO 787-15 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Beloba maliarska 0851 | 8 |
| Zltá univerzálna maliarska 3138 | 6-7 |
| Oker maliarsky 3169 | 8 |
| Oranžová maliarska 5740 | 8 |
| Červená svetlá maliarska 5813 | 6-7 |
| Červená pompejská maliarska 4118 | 8 |
| Satinober maliarska 9421 | 8 |
| Zelená univerzálna maliarska 6307 | 6-7 |
| Žltá svetlá fasádna 3543 | 8 |
| Žltá okrová fasádna 3526 | 8 |
| Sivá fasádna 2424 | 8 |
| Modrá fasádna 7286 | 7-8 |
| Hnedá stredná fasádna 9420 | 8 |
| Hnedá tmavá fasádna 9419 | 8 |
| Zelená fasádna 6621 | 8 |
| Červená fasádna 4119 | 8 |
| Žltá do cementu 3542 | 8 |
| Červená do cementu 4315 | 6-7 |
| Hnedá do cementu 9040 | 8 |
| Čierna do cementu 2710 | 8 |
| Žltá do cementu tmavá 3170 | 8 |
| Zelená do cementu 6523 | 8 |

BALENIE

0,25 kg, 2,5 kg, 10 kg.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Práškové farby sú nehorľavé. Počas práce nejest', nepiť, nefajčiť. Po ukončení práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pracovné pomôcky očistite vodou. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do +50°C. Chrániť pred vlhkom a priamym slnečným svetlom.

UPOZORNENIE

Práškové farby sú len prímiesami do maliarských, fasádnych farieb a betónových zmesí. Samotné neslúžia na povrchovú úpravu.

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.